



横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20
日本ヒルティ株式会社



材 料 規 格 書

製品名： HIT-HY 200-A/ 接着系注入式アンカー

樹脂 ： ウレタンメタクリル樹脂

圧縮強さ	143 MPa
圧縮弾性率	3.90 GPa
引張強さ	47.4 MPa
曲げ強さ	62.9 MPa
(室温	23°C)